

# Baumacol Protect

## Vízszigetelő vastagfólia kül- és beltérbe



**A termék:** Hidraulikus kötőanyagú, egykomponensű, oldószermentes, rugalmas, vizet át nem engedő, de páraáteresztő, varrat és hézagmentes vízszigetelés.

### Összetétel:

**Felhasználás:** Kül- és beltéri felületek, helyiségek nedvesség, üzemi- és használati víz elleni varrat- és hézagmentes szigetelésére (ahol az építési előírások nem korlátozzák), ragasztott kerámialapok, hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva.  
Felhasználható erkélyek és teraszok esetén is.

**Műszaki adatok:**

Feldolgozási idő	Kb. 60 perc
Száradási idő:	Kb. 2 óra az első réteg felhordása után
Burkolható:	24 óra múlva

**Anyagszükséglet:** Kb. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Veszélyességi besorolás:** Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a [www.baumit.hu](http://www.baumit.hu) honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

**Tárolás:** Száraz és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig tárolható.

### Minőség:

**Kiszerezés:** 18 kg-os papírzsák; 48 zsák/864 kg/raklap

- Alapfelület:** Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmeszes részektől mentes. Nem lehet víztaszító.
- Megfelel:**  
Beton, gázbeton, cementbázisú kész vakolat, gipsz építőanyagok, fa, fém, keményhablapokra
- Előkezelés:** A tapadás javítását, nedvszívás kiegyenlítését az aljzat tulajdonságainak megfelelő Baumacol Grund alapozóval vagy Baumacol SuperGrund tapadóhíddal végezzük. A burkolhatóságot vizsgálni kell.
- Bekeverés:** A kimért, hideg keverővízhez hozzáadott por alakú Baumacol Protect-et lassú járású keverő-berendezéssel csomómentesre keverjük, keverési idő kb. 3 perc.
- Feldolgozás:** Az előkészített alapfelületre fentiek szerinte bekevert masszát két rétegben, fogas glettvassal (6 mm) egyenletes rétegvastagságban a teljes felületre fel kell hordani.  
Fal és aljzat találkozási pontjainál a hajlaterősítő szalagot Baumacol Protect-tal rögzítjük. A megfelelő száradási idő után a második szigetelő réteg felhordható.
- Redszerkiegészítő termékek:** Kiegyenlítés:  
Baumacol Planea  
  
Alapozás:  
Baumacol Grund  
Baumacol SuperGrund  
  
Ragasztás:  
Baumacol Flex Top ragasztóhabarcs
- Általános tudnivalók:** A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.  
Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek– pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos!  
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni!  
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.  
**A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.**
- Javasolt szerszám:** lassú fordulatszámú, elektromos keverőgép, keverőszár, 30 literes keverővödör, fogas simító (6 mm-es fogazású).
- Munkavédelem:** Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

---

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.