

Baumit Divina Eco

Fehér beltéri falfesték



- A termék:** Feldolgozásra kész, diszperziós, vízzel hígítható, oldószermentes, légáteresztő, matt beltéri fal- és mennyezetfesték
- Összetétel:** Sztiroil-akrilát kopolimer alapú vizes diszperzió.
- Felhasználás:** Gazdaságos, csepegés mentes dekorációs festék belső terekbe, ásványi alapfelületekre és fedő vakolatokra, diszperziós festékekre, gipszkarton lapokra valamint érdes felületű tapétákra.
- Műszaki adatok:**
- | | |
|-----------------|---|
| Sűrűség: | kb. 1,52-1,58 g/cm ³ |
| Kiadósság: | 14 liter festék kb. 80 -100 m ² felületre elég egy rétegben. |
| Színárnyalat: | Fehér |
| Fényességi fok: | matt |
- Anyagszükséglet:** Kb. 5 - 7 m²/l a felület egyszeri befedésére.
A tökéletes kalkulációt az adott felületen végzett próbafestés szolgáltatja.
- Veszélyességi besorolás:** Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
- Hulladékkezelés:** Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. A bezáradt anyagmaradványokat, mint házi hulladék kell kezelni.
- Tárolás:** Száraz, hűvös és fagymentes helyen lezárva, a csomagoláson feltüntetett időpontig tárolható.
A megkezdett vödört jól lezárva kell tartani.
- Kiszerezés:** 14 literes műanyag vödörben
- Alapfelület:** Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Ne következzen be utólagos átnedvesedés!
- Az alapfelület előkészítése:**
A nem teherbíró régi bevonatokat (régi, enyves vagy diszperziós festékek, olaj vagy lakk bevonatok) mechanikusan el kell távolítani. Friss vakolatok esetén feltétlenül be kell tartani azok várakozási idejét. A porló vagy erősen szívó alapfelületeket Baumit Divina Primer mélyalapozóval kell kezelni.
A hiányosságokat, repedéseket, egyenetlenségeket szükség esetén megfelelő simítómasszával ki kell javítani.
- Rétegfelépítés:**
- 1. réteg:**
A Baumit Divina Eco max. 20 % vízzel hígítható . Meleg, normál kb.+ 20°C-os környezeti hőmérsékleten még aznap átfesthető. Hűvösebb és magasabb páratartalmú körülmények között a száradási idő jelentősen elélhúzódhat.
- Befejező réteg:**
második réteg max. 10% hígítással. Egyenletesen megszakítás nélkül dolgozzunk

Általános tudnivalók:

Baumit Divina Eco festék felhordása történhet hengerrel, ecsettel. Egyenletesen, megszakítás nélkül dolgozzunk. A terméket alaposan keverjük el lassan működő keverőgéppel. Egyéb festékanyaggal ne keverjük. A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5°C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A levegő nedvességtartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen növelheti a száradási időt. A munkavégzés közben védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. Ne tároljuk együtt élelmiszerekkel.

A szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne várjunk a festék száradásáig.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.