



# Baumit Divina Latex



<b>A termék:</b>	Feldolgozásra kész, fehér, matt jellegű diszperzió-műgyanta alapú, vízzel hígítható, jó fedőképességű, oldószermentes, lég- és páraáteresztő matt beltéri fal és mennyezetfesték. Mosásálló, kopásálló és páraáteresztő.
<b>Összetétel:</b>	Műanyag-diszperziós
<b>Tulajdonságok:</b>	Fényálló, igen erősen töltőképes, de mégis rugalmas és nem hajlamos az öregedésre. Nem ridegül el, nem repedezik, nem táskásodik, kiváló a tapadási szilárdsága. Magas diffúziós-ellenállóképessége miatt leginkább az az új épületek felületképzésére alkalmazható. Matt fényességű, felülete súrolásálló (a DIN EN 13300 szerint).
<b>Felhasználás:</b>	Töltőképes műanyag-diszperziós festék, súrolásálló matt belső-fali bevonatként. Alkalmos minden erősen igénybevett lakótér első, vagy újrafestéséhez, pl. gyerekszoba, irodák, lépcsőházak. Felvihető vakolatra, beton-és gipszfelületre, gipszkartonra.
<b>Műszaki adatok:</b>	Sűrűség: kb. 1,6 g/cm <sup>3</sup> Színárnyalat: Fehér Fényességi fok: matt
<b>Anyagszükséglet:</b>	Kb. 6 m <sup>2</sup> /l a felület egyszeri befedésére, az alapfelület adottságai szerint. A tökéletes kalkulációt az adott felületen végzett próbafestés szolgáltatja.
<b>Veszélyességi besorolás:</b>	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a <a href="http://www.baumit.hu">www.baumit.hu</a> honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
<b>Hulladékkezelés:</b>	Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat az EAK hulladékkód Nr. 080103 (vizes-bázisú festékek és lakkok hulladékai) vagy az EAK hulladékkód Nr. 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) szerint kell kezelni.
<b>Tárolás:</b>	Száraz, hűvös és fagymentes helyen lezárva, a csomagoláson feltüntetett időpontig tárolható. A megkezdett vödört jól lezárva kell tartani.
<b>Kiszerezés:</b>	12 literes műanyag vödörben

**Alapfelület:** Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító. Ne következzen be utólagos átnedvesedés!

**Az alapfelület előkészítése:**

A nem teherbíró régi bevonatokat (régi, enyves vagy diszperziós festékek, olaj vagy lakk bevonatok) mechanikusan el kell távolítani. A meglévő repedéseket szakszerűen javítani és szigetelni, a vakolatjavításokat fluátozni kell. Friss vakolatok esetén feltétlenül be kell tartani azok várakozási idejét. A porló vagy erősen szívó alapfelületeket Baunit Divina Primer mélyalapozóval kell kezelni.

**Rétegfelépítés:**

**1. réteg – alapozó réteg:**

A Baunit Divina Latex-et max. 10 % vizes hígítással kell felhordani. Meleg, normál kb. +20 °C-os környezeti hőmérsékleten még aznap átfesthető. Hűvösebb és magasabb páratartalmú körülmények között a száradási idő jelentősen elhúzódhat.

**2. réteg - befejező réteg:**

A záróbevonatot lehetőleg hígítás nélkül kell felvinni. A festési munkálatoknál az anyag egyenletes felhordására és elosztatására ügyelni kell.

**Általános tudnivalók:** A felület és a levegő hőmérséklete +5°C felett legyen a feldolgozás és a száradás ideje alatt.

Baunit Divina Latex festék felhordása történhet hengerrel, ecsettel és airless-szórással (fúvóka; 0,026"- 0,031"=0,66 - 0,79 mm, anyagnyomás 160 - 180 bar, szórási szög 40-80°). Egyenletesen, megszakítás nélkül dolgozzunk. A terméket alaposan keverjük el lassan működő keverőgéppel. Egyéb festékanyaggal ne keverjük. A levegő nedvességtartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen növelheti a száradási időt. A munkavégzés közben védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. Ne tároljuk együtt élelmiszerekkel.

**A szerszámok tisztítása:**

Használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne várjunk a festék száradásáig.