

Baumit Simító Vakolat



A termék:	Gyárilag előkevert vakolóhabarcs kézi felhordásra.	
Összetétel:	Cement, osztályozott homok, adalékszerek.	
Felhasználás:	Mész-cement kézi vagy gépi vakolatok dörzsölt felületképzését követő bevonására a belső- vagy homlokzatfestés előtti kellő egyenletesség érdekében.	
Műszaki adatok:	Jelölés:	CS III W0
	Maximális szemnagyság:	0,3 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 3,5 N/mm ²
	Húzó, hajlítószilárdság:	nagyobb, mint 1,0 N/mm ²
	Tapadószilárdság:	nagyobb, mint 0,08 N/mm ²
	Hővezetési tényező:	0,8 W/mK
	Bedolgozhatóság:	kb. 3 óra
	Maximális vastagság:	4 mm
	Javasolt vastagság:	kb. 1 mm
	Anyagszükséglet:	1,5 kg/m ² /mm.
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.	
Tárolás:	Száras helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.	
Minőségi garancia:	D/09/GP/34 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-1:2003 szerint)	
Kiszerezés:	40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)	
Alapfelület:	Egyenletes, tömör, repedés-, fuga- és pormentes legyen. Nem kell előnedvesíteni.	
	Előírások különböző alapfelületeknél:	
	• Mész-cement nehézvakolatok (Uni Vakolat, GV 25, GV 35 stb.). Felhordás min. 24 óra múlva.	
	• Betonon az egyenetlenségeket, lyukakat javító habarccsal zárjuk. Felhordás: nyáron 2-3 nap, télen 1 hét múlva.	
	• Könnyű adalékkal készített alapvakolatokra (pl. Thermo Vakolat) csak beltérben alkalmazható. Felhordás: nyáron 2-3 nap, télen 1 hét múlva.	

Keverés:

Egy tiszta vödörben, vagy habarcsládában a kimért mennyiségű vízbe szórjuk. Megfelelő keverőeszközzel (max. 500 ford/perc) csomómentesre keverjük, egy sűrű, pasztikus habarcsot készítve. 5 perc várakozás után még egyszer átkeverjük, szükség szerint vizet, vagy még száraz anyagot adunk hozzá. Gipszet ne keverjünk hozzá.

Általános tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

Más anyagot (pl. gipsz, mész, kötésyorsító, fagyálló stb.) hozzákeverni nem szabad. További rétegek előtt a várakozási időt az alatta lévő vakolat várakozási ideje határozza meg. Minimális várakozási idő homlokzatfestésnél 1 hét.

Befejező réteg:

Baumit Nanopor Festék
Baumit Granopor Festék
Baumit Szilikát Festék
Baumit Szilikon Festék
Baumit ArtLine Festék